

Productnaam

Speedline Professional Finish

Technische omschrijving

Airless vul- en afwerkpleister. Handmatige en mechanische toepassing. Wit resultaat, mat en glad uiterlijk. Reukloos. Lage vluchtigheid van het stof en eenvoudig af te stoffen.

Eigenschappen

- Sterk opvullend vermogen
- Zeer goede glijding
- Zeer lange open-tijd
- Eenvoudig te schuren

Technische kenmerken

Oplosmiddelen	Water
Vulmiddelen	Calciumcarbonaten
Toeslagstoffen	Dispersiemiddel, bactericide en fungicide
Verdikkingsmiddelen	Cellulose, polyacrylaten
Bindmiddelen	Acryl dispersiemiddel
Dichtheid	1,73
Droog extract	71%
Dikte van de laag	0 tot 4 mm
Brandklasse	A2-S1, d0
VOS	< 1 g/L

Toegestane ondergrond

Ideaal voor het glad afwerken van gips, gipstegels en gipsplaten. Beton en breedplaatvloeren. Beschilderde ondergronden met matte muurverf.

Bedekking: alle soorten pleister, verf en muurbedekking.

Vorbereiding van de ondergrond

Ondergrond moet schoon, draagkrachtig, droog, en vrij van stof of vet zijn. Absorberende ondergronden moeten worden voorbehandeld.

Voorzorgsmaatregelen

- Niet gebruiken bij temperaturen onder +8°C en boven 35°C en bij een vochtigheidsgraad van meer dan 70%.
- Niet gebruiken op een te warme ondergrond.
- Niet gebruiken op een vochtige ondergrond.
- Geldende regelgeving:
EN 16-566: schildersplamuur voor binnen- en/of buitenwerken.
NFT 36-005: eigenschappen van schildersproducten.

**Veiligheid**

Het vertrek luchten en tijdens het verstuiwen, het aanbrengen en het drogen van het product voor een goede ventilatie zorgen. Het wordt aanbevolen om tijdens het verstuiwen van het product een masker te dragen. Bij contact met de ogen met veel water afspoelen.

Verbruik

Afwerken, schrapen, tussen 800 g en 1,2 kg/m² per laag.

Type toepassing

Manuele toepassing, met behulp van een plamuurmes of een éénlaags verfroller. Airless toepassing, waarbij de pleister verstoven kan worden met ieder type machine geschikt voor het verstuiwen van pleister in 1 of 2 afgewerkte lagen. Wij raden aan de filters te verwijderen en op een afstand van ca. 60 cm van de ondergrond te verstuiwen.

Gereedschap: Airless pomp met rvs kogeltje (ideale mondstukken 631 voor afwerken of 635 tot 651, afhankelijk van de kracht van de gebruikte machine).

Reiniging van het gereedschap met water.

Droogtijd

6 tot 12 uur, afhankelijk van de temperatuur, de vochtigheidsgraad en de ventilatie van het vertrek.

Verpakking

Zakken of emmers van 20 kg.

Opslag

18 maanden in de ongeopende verpakking. Opslaan in een vorstvrije ruimte.

Disclaimer

De informatie in dit document, heeft tot doel onze klanten te informeren. De informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden. Met dit document komen vorige versies te vervallen.

Scan voor
productpagina

