

Productnaam

Speedline Super Filler

Samenstelling

Pleister in poedervorm speciaal ontwikkeld voor het afwerken van voegen van gipsplaten met ronde kanten, zonder band. Eveneens geschikt voor het vullen van voegen van platen met afgeschuinde kanten met voegband. Speedline Super Filler is ook geschikt voor het opvullen, afdichten, afwerken en gladstrijken.

Technische eigenschappen:

- Korrelgrootteverdeling: fijn.
- Hechtkracht: conform NFT 30 608.
- pH: neutraal.
- Begin afbindtijd: 50 min.
- Einde afbindtijd: 1u10.0
- Buigsterkte: 2 N/mm².
- Druksterkte: 7 N/mm².
- Brandreactie: A2s1d0.

Eigenschappen

Voegenvuller in poedervorm op basis van gips, calcium-carbonaat, hars, cellulosevezels en andere toeslagstoffen.

Ondergrond

Alle soorten ondergronden voor binnen, waaronder: gips, gipsplaten met ronde of afgeschuinde kanten, gipstegels, cementpleister, spaanderplaten, cellenbeton en terracotta.

Afwerking

Speedline Super Filler mag na volledige droging bedekt worden met alle soorten verf, gipsgebonden pleisters, pasteuze pleister of behangerslijm. Tegellijmen moeten geschikt zijn voor gipsgebonden ondergronden.

Mengverhouding

Per zak van 5 kg 2 à 3 liter water toevoegen. Voor het opvullen en dichten geldt: hoe minder water, hoe minder het product zal krimpen.

**Droogtijd**

Afhankelijk van omgevingsomstandigheden, de aard van de ondergrond en de applicatiedikte. In het algemeen geldt 6 uur droogtijd per cm.

Verpakking

5 kg in papieren zak.

Verwerking

20/25 m² per zak.

Opslag

Koel, vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 9 maanden houdbaar.

Veiligheid

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Speedline Productveiligheidsblad. De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

Disclaimer

De informatie in dit document, heeft tot doel onze klanten te informeren. De informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden. Met dit document komen vorige versies te vervallen.

