

Productnaam

Speedline Top Acryl

Productomschrijving

Speedline Top Acryl is een direct regenbestendige, subliem overschilderbare en hoogwaardige afdichtingskit, vul- en reparatiemiddel, specifiek voor buitengebruik, op basis van acrylaat dispersie technologie, welke uithardt door water-verdamping uit de massa en zich vormt tot een duurzaam permanent plasto-elastisch blijvend rubber.

Eigenschappen

- Direct regenvast, ideaal voor buitengebruik, waar kans op neerslag/regen is.
- Duurzaam permanent plasto-elastisch, maximale bewegingscapaciteit 12,5%.
- Hecht uitstekend, zonder primer op de meeste en zelfs vochtige poreuze ondergronden.
- Subliem verwerkbaar, veelzijdig vullen, dichten en repareren, met slechts 1 materiaal.
- Goed overschilderbaar na huidvorming (ca. 10 min.) met synthetische- en dispersieverven.
- Vrijwel reukloos uithardend, CE gecertificeerd Acrylaat Dispersie voeg- en vulmiddel.
- Duurzaam kleur-, weer-, vorst- (tot -15°C) en verouderingsbestendig.
- Niet corrosief voor metalen.
- Zeer emissiearm, gecertificeerd conform VOC-emissie-klasse A+.

Toepassing

- Als regenbestendig voeg-, vul- en reparatiemiddel, voor het dichten, vullen en repareren van voegen, (krimp)naden, kieren, scheuren en gaatjes, buiten waar kans op neerslag is.
- Specifiek geschikt voor buitenshuis, tevens uitstekend geschikt voor binnen toepassingen.
- Omtrekvoegen dichten om puin, raam- en deurkozijnen, contactdozen en doorvoeringen.
- Aansluitvoegen dichten tussen/langs wanden, muren, plafonds, latten, plinten, schroten, trappen, platen, lijsten, profielen, lambriseringen, ornamenten, panelen, vensterbanken, overstekken, boeiboorden, borstweringen en meer.
- Vullen en repareren van scheuren, krimp-naden, kieren, barsten, boor-, spijker- en schroefgaatjes, in gevels, muren, wanden en plafonds.
- Aansluitingen tussen metaaldelen afdichten, zoals in lucht-kanalen-, carrosserie-, trailer-, scheeps- en containerbouw.
- Toepasbaar op de meeste ondergronden, zoals hout, multi- en triplex, isolatiematerialen, hard- en zachtboard, verf- en laksystemen, pleister-, stuc-, spuit- en metselwerk, (gas)beton, (kalkzand)steen, gipskarton, metalen en meer.

Kleur

Wit.

Verpakking

24 x 310 ml koker.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, koel en droog opslaan, tussen +5°C en +25°C, maximaal 15 maanden houdbaar, na productiedatum. Vorstbestendig tot -15°C, tijdens transport.

Technische productgegevens

Eigenschap	Waarde	Testnorm
Basis	Acrylaat dispersie	-
Standvermogen	< 3 mm	ISO 7390
Dichtheid	1,55 g/ml	-
Huidvormingsdichtheid	min. 10-15	23°C/55% RV
Droge stof gehalte	88%	-
Toelaatbare vervorming	12,5%	-
Temperatuurbestendigheid na volledige uitharding	-20 tot +75°C	-
Mechanische waarden	-	2 mm film
Shore A hardheid	17	DIN 53505
Modulus 100%	0,35 MPa	DIN 53504
Rek bij breuk	350%	DIN 53504

Applicatie condities

- Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond) tussen +5°C en +40°C.
- Op draagkrachtige, verdraagzame, zuivere, schone, vet- en stofvrije ondergronden, poreuze/zuigende/open ondergronden hoeven niet volkomen droog te zijn.
- Zorgdragen voor juiste voegdimensies, om bewegingen goed te kunnen opvangen.
- Ondergronden ontdoen van losse bestandsdelen, met behulp van een geschikte borstel.
- Ondergronden goed ontvetten.
- Zeer poreuze/sterk zuigende ondergronden, zoals gipsblokken, (gas)beton, (kalkzand)steen en metselwerk, gelijkmatig met kwast voorstrijken.
- Glad en strak afwerken met behulp van water, voor huidvorming.



Overschilderbaarheid

Speedline Top Acryl is subliem te overschilderen, met synthetische- en dispersieverven. Het beste kan overschilderd worden, na volledige uitharding, i.v.m. de materiaalkrimp. Als men eerder overschildert, kunnen later scheuren en/of barsten in de verflaag ontstaan. Ook door het gebruik van hoogge vulde dispersieverven, kan de verflaag scheuren en/of barsten.

Beperkingen & aanbevelingen

Ongeschikt voor langdurige- en/of permanente waterbestanding. Ongeschikt voor PE, PP, PC, PTFE, PMMA, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden. Verkleuring kan evt. optreden in bepaalde omstandigheden, zoals door direct contact met chemicaliën en/of door weekmaker uittreding vanuit de ondergrond. Wij adviseren vooraf hechting, materiaal- en verfverdraagzaamheid te testen.

Veiligheid & gezondheid

Voorkom langdurig huidcontact. Als niet uitgehard materiaal in de ogen komt, deze goed met veel water uitspoelen en een arts raadplegen. Veiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

Garantie & aansprakelijkheid

Speedline Drywall Products garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

Certificeringen

- EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5 P.
- VOC-emissieklasse A+.
- Emicode EC1 Plus.

Disclaimer

De informatie in dit document, heeft tot doel onze klanten te informeren. De informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden. Met dit document komen vorige versies te vervallen.

Scan voor
productpagina



info@speedline.nl
www.speedline.nl