

Technisch informatieblad

Gipsblokkenlijm



Productnaam

Speedline Gipsblokkenlijm.

Productomschrijving

Poedervormige lijm op basis van gips met fabrieksmatige additieven voor het verlijmen en afwerken van lichte en zware gipsblokken volgens NEN-EN 12859. De lijm is ook geschikt voor het bewerken van gepleisterde oppervlakken, het plaatsen van stucdragers en het repareren van beschadigingen aan een gipswand. EU-Verordening Nr. 305/2011.

Samenstelling

Op basis van Gipsbindmiddelen NEN-EN 13279-1. Fabrieksgemengd, constante kwaliteit. Wit, extra verlengde werktijd, hoge kleefkracht.

Technische eigenschappen

Geteste eigenschap	Nom. waarde	Testnorm
Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	System 3	-
Brandklasse	A1, onbrandbaar	NEN-EN 12860, 5.1
Warmtegeleidingvermogen	0,34 W/(mK)	NEN-EN 12860, 5.3
Lozing van gevaarlijke stoffen	-	NEN-EN 12860, 5.4

Houdbaarheid

Circa 6 maanden. Sluit geopende verpakkingen luchtdicht af en gebruik ze zo snel mogelijk.

Verwerking

Ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, vast, effen, vormvast, droog, schoon, stof- en vorstvrij zijn en een gelijkmatig absorptiegedrag vertonen. Indien de toestand van de ondergrond hiervan afwijkt, moeten maatregelen worden genomen om de toestand van de ondergrond te verbeteren voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. De temperatuur van de lucht en van de onderdelen mag tijdens de werkzaamheden niet lager zijn dan +5°C en niet hoger dan +30°C.

Aanmaken

Strooi 1,5 delen poeder in 1 deel schoon water van kamertemperatuur, gelijkmatig en langzaam tot aan de waterlijn, en laat het samenkomen. Niet mengen met vreemde stoffen en/of additieven. Na het drinken wordt het materiaal geroerd met een troffel of mixer. Door meer water toe te voegen



en/of opnieuw te roeren wordt materiaal dat reeds is verstijfseld niet opnieuw bruikbaar. Reinig apparatuur en gereedschap onmiddellijk na gebruik met water.

Verwerken

Handmatig.

Verwerkingstijd

Circa 3,5 uur.

Verbruik

Circa 1-1,5 kg/m² wand (lijm), 0,8 kg/m²/mm (plamuur)
Opbrengst als plamuur, ca. 31 m²/25 kg/mm.

Lijmen

Breng lijm aan op de tand- en groef-profiel, voeg gipsblokken samen, stoot strak tegen elkaar en lijn uit. Verwijder overtollige lijm over de voegen. Laat de lijm op de voegoppervlakken uitharden en druk af.

Finishing

Tot 3 mm laagdikte. Verdere lagen pas na volledige droging en voorstrijk van de vorige laag. Schuren en verder werken pas na volledige droging. Als algemene regel geldt dat een gesloten ≥ 1 mm dikke laag aanwezig moet zijn voor een afscheurtest van plakband.

Drogen/ventilatie

Verwijder na voltooiing de vochtigheid in gesloten ruimten door regelmatige kortdurende ventilatie (schokventilatie, dwarsventilatie). Beschermen tegen vorst tot het volledig droog is.

Disclaimer

De informatie in dit document, heeft tot doel onze klanten te informeren. De informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden. Met dit document komen vorige versies te vervallen.



info@speedline.nl
www.speedline.nl